

品質基準

各種キャッチャーの品質・性能は次の各点に留意して、設計・生産しております。

種類	項目	BS・CSアンテナ取付金具 パラボラキャッチャー®	
塗装仕上機種	1. 用途	一般地区屋外での、BS・CSアンテナ取付用	
	2. 材質	溶融亜鉛メッキ鋼板 (JIS G3302 SGCC)	
	3. 塗装方法	パラボラキャッチャー 2C-1B (W&W) 二回塗り一回焼付け	パラボラキャッチャー (Nシリーズ) 2C-2B 二回塗り二回焼付け
		・下塗 エポキシ系焼付プライマー静電塗装	・下塗 エポキシ系カチオン電着塗装
		・上 塗 アクリル系焼付塗料静電塗装 (共通)	
	4. 塗装範囲	外周は全て外観部分として仕上げる 但し、据付後覗き込まなければ見えない箇所や雨水のかからない部分はこの限りとしな	
	5. 塗装性能	塗装性能は、次の各試験及び試験条件に依る ●テストピースを製品と同様に塗装して試験 1) 耐中性塩水噴霧性 JIS・K5600に依る 500Hr以上の塩水噴霧試験後に、ブリスト幅3mm以下で赤錆の発錆なきこと 2) 付着性 JIS K5600に依る 碁盤目テスト 1mm×1mm 100／100で合格 3) 引っかき硬度 JIS K5600に依る 鉛筆硬度 塗装: 2H以上で合格 4) 耐カッピング性 JIS K5600に依る 押出量 塗装: 5mm以上で合格 5) 耐おもり落下性 JIS K5600に依る 衝撃 1/2"φ 500g 50cmで合格	
	6. 付属ボルト類	原則として、ステンレスボルトSUS304 (焼付防止コート処理)	

種類	項目	パッケージエアコン据付部品 PCキャッチャー 冷凍機・ビルマル・GHP据付部品 PBキャッチャー® 高強度据付部品 SPキャッチャー	業務用大型エアコン据付部品 POキャッチャー H鋼ベース据付部品 CBキャッチャー	BS・CSアンテナ取付金具 パラボラキャッチャー®
溶融亜鉛メッキ機種	1. 用途	塩害地及び一般地区屋外での、冷棟機・ビル用マルチ・GHP架台 パッケージエアコン据付用 防雪ネット・防振架台 その他特注品		塩害地及び一般地区屋外での BS・CSアンテナ取付用
	2. 材質	熱間圧延軟鋼板 (JIS G3131 SPHC) 又は、冷間圧延鋼板 (JIS G3141 SPCC)		
	3. メッキ方法	JIS H8641に準ずる ●メッキ付着量膜厚49μm～77μmとする (HDZT49～77) (板厚による) ●外周は全て外観部分であるが、メッキの特性上外観による優劣は付けない ●嵌合部や貫通ボルト部等で、多少力を加えると使用できるものは良品とする		
	4. 耐用年数	●暴露性能は、田園地帯72～113年、海岸地帯16～25年、都市部39～62年		
	5. 付属ボルト類	原則として、M8以上は溶融亜鉛メッキ仕上げ又は、ステンレスボルトSUS304 (焼付防止コート処理)		